

Изменение № 3 ГОСТ 1161—75 Бумага для упаковки чая. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 № 1887 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта. Заменить слова: «Для упаковки» на «упаковочная для».

Стандарт дополнить вводной частью: «Настоящий стандарт распространяется на бумагу для упаковывания чая в пачки».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1): «2.1а. Бумага должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Б	В	Г	
1. Состав по волокну, %, целлюлоза сульфитная небеленая марки Ж-4 по ГОСТ 6501—82, не менее	70	100	100	По ГОСТ 7500—75
древесная масса марки Б или В по ГОСТ 10014—73, не более	30	—	—	
2. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	90,0 ^{+4,0} _{-5,0}	40,0±2,0	55,0±3,0	По ГОСТ 13199—67
3. Разрушающее усилие в машинном направлении Н (кгс), не менее	50 (5,1)	27,9 (2,85)	42,1 (4,29)	По ГОСТ 13525.1—79

(Продолжение см. с. 196)

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Б	В	Г	
4. Степень проклейки, мм, не менее	1,2	0,4	0,4	По ГОСТ 8049—62
5. Гладкость, с, не менее:				По ГОСТ 12795—78
в среднем по верхней и сеточной сторонам	85	—	—	
односторонняя	—	50	35	
6. Влажность, %	7,0±1,0	7,0±1,0	7,0±1,0	По ГОСТ 13525.19—71

Примечание. При условии сохранения показателей качества, нормируемых настоящим стандартом, допускается применение других видов сульфитной целлюлозы и белой древесной массы.

Пункт 2.6. Заменить слово: «надрывов» на «разрывов», «надрывы» на «разрывы».

Пункт 2.8 дополнить словами: При использовании клея допускается увеличение ширины склеенной части до 50 мм.

Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить слова: «на удвоенном количестве образцов, взятых от тех же товарных единиц продукции» на «удвоенной выборке».

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 1641—75 со следующим дополнением: при упаковывании бумаги не допускается попадание клея на торцы рулона».

Пункты 5.2, 5.3 исключить.

(ИУС № 9 1985 г.)