

Изменение № 3 ГОСТ 6051—76 Прокладки резиноканевые полые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.88 № 1013

Дата введения 01.09.88

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Внешний вид прокладок проверяют по контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке, при этом в прокладках не допускаются:

расслоения в резине, между резиной и тканью;

отклонения от формы сечения (смещение по месту разъема пресс-форм) более 2 мм;

(Продолжение см. с. 294)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6051—76)

более одного наружного задела длиной до 8 см с последующей вулканизацией и проверкой герметичности по п. 2.6».

Пункт 4.4 исключить.

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Проверку по пп. 2.5 и 2.6 на отсутствие закупорки отверстия во внутреннюю полость уплотнителя и герметичность гидравлическим давлением следует проводить медленным заполнением прокладки водой до полного удаления воздуха с последующим присоединением штуцера к гидравлическому насосу и плавным повышением давления до 0,29 МПа (3 кгс/см²).

Давление поддерживают в течение 3 мин, при этом на прокладке не должно быть разрывов, течи, просачивания воды в виде росы и местных вздутий».

(ИУС № 7 1988 г.)