

Изменение № 1 ГОСТ 19 20—74 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.05.79 № 1915 срок введения установлен

с 01.01.80

Первая страница. Исключить слова: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону»

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «при исследовательских испытаниях лакокрасочных материалов и систем покрытий на их основе».

(Продолжение см. стр. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19720—74)

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«2.1. Стойкость лаковых покрытий к воздействию переменных температур определяют на образцах для испытания размером 120×90 мм, изготовленных из древесностружечной плиты марки П-1 или П-2 (ГОСТ 10632—77), облицованной строганым шпоном ясеня (ГОСТ 2977—77). Строганный шпон должен быть радиального вида толщиной $0,6 \pm 0,04$ мм»;

исключить слово: «контрольные» (4 раза);

четвертый абзац. Заменить слово: «лакового» на «лакокрасочного»;

предпоследний абзац. Исключить слово: «лакокрасочных».

Пункт 2 2. Исключить слова: «Подготовка контрольных образцов перед отделкой»; заменить слова: «рабочей смеси» на «рабочего раствора».

(ИУС № 7 1979 г.)