



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ  
МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 11597—77**

**Издание официальное**

БЗ 1—96

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ  
МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ****ГОСТ  
11597—77****Технические условия**

Fur dressed skins of house cat. Specifications

ОКП 89 1342

Дата введения **01.01.79**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и нестриженные меховые шкурки домашней кошки.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены с сохранением их конфигурации.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Волосяной покров должен быть чистым и прочесанным.

1.5. Разрывы должны быть зашиты без нарушения симметричности шкурки.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.6. (Исключен, Изм. № 3).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977  
© ИПК Издательство стандартов, 1997  
Переиздание с Изменениями

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %: в кожной ткани	15,0—23,0
в волосяном покрове, не более	2,0
Массовая доля окиси хрома в кожной ткани для шкур хромового дубления, %	0,5—1,0
Температура сваривания кожной ткани, °С	65—80
pH водной вытяжки кожной ткани	3,4—4,5
Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее:	100 (10)

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. Окраска волосяного покрова шкурок домашней кошки должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование окраски	Описание окраски волосяного покрова
Черная	Черная с темно-голубым пухом или темно-бурая, пух от светло-коричневого до темно-коричневого цвета; темно-коричневая и темно-каштановая, пух светло-каштановый с красноватым оттенком
Дымчатая	Темно-голубая или пепельно-серая, пух светло-серый
Тигровая	Темно-серая или серая с темными полосами или пятнами на хребтовой и боковых частях шкурки
Белая	Белого цвета
Желтая	Желтого цвета различных оттенков
Пестрая	Различных окрасок или с пятнами другого цвета по сравнению с основным

**П р и м е ч а н и е.** Допускаются белые пятна на боковых и шейной частях шкурки общей площадью не более 0,1 % или белое черво на шкурках всех окрасок.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурки
Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, редким пухом на хребтовой части и низким волосяным покровом на шейной части
Третий	Полуволосый с низкой остью и редким пухом

1.10. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 0,5	Св. 0,5 до 1,0	Св. 1,0 до 1,5	Св. 1,5 до 2,0
2. Дыры, плешины, вытертый волос общей площадью к площади шкурки, %	До 1,0	Св. 1,0 до 5,0	Св. 5,0 до 10,0	Св. 10,0 до 15,0
3. Сквозной волос, битость ости, общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	До 3,0	Св. 3,0 до 5,0	Св. 5,0 до 10,0
4. Поредение волосяного покрова	Не допускается	На череве или в шейной части	На боках и череве	—

Примечание. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока нижней группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы «вторая» — более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы «третья» — более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы «четвертая» — более двух различных пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех различных пороков группы «вторая».

Не допускается совокупность порока «поредение волосяного покрова» с другими пороками в третьей группе.

1.12. Оценку качества шкурок производят в соответствии с приложением.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.13. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением.

На кожаной ткани каждой шкурки должны быть нанесены:

а) цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам	по группам
первый — 1	первая — 1
второй — 2	вторая — 2
третий — 3	третья — 3
	четвертая — 4

б) площадь шкурок в квадратных дециметрах.

**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

1.14, 1.15. **(Исключены, Изм. № 2).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки шкурок кошки — по ГОСТ 9209.

2.2.—2.3. **(Исключены, Изм. № 1).**

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209.

3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

3.3. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129.

3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.5. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.

3.6. Определение рН водной вытяжки — по ГОСТ 22829.

3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по ГОСТ 22596.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки. Результат округляют до 1 дм<sup>2</sup>.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

*ПРИЛОЖЕНИЕ*  
*Обязательное*

#### ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ МЕХОВЫХ ШКУРОК ДОМАШНЕЙ КОШКИ В ПРОЦЕНТАХ

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,00	85,00	70,00	45,00
Второй	75,00	63,75	52,50	33,75
Третий	50,00	42,50	35,00	22,50

**П р и м е ч а н и е.** Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 3 настоящего стандарта, а также шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы «четвертая», должна иметь качественную оценку не более 25 % от качества шкурок первого сорта группы «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 июня 1977 г. № 1553
3. Периодичность проверки 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 11597—65
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 938.1—67	2.2
ГОСТ 9209—77	2.1, 3.1
ГОСТ 9212—77	3.4
ГОСТ 17632—72	3.5
ГОСТ 19878—74	1.13, Разд. 4
ГОСТ 22596—77	3.7
ГОСТ 22829—77	3.6
ГОСТ 26129—84	3.3

6. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 29.07.92 № 804
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1983 г., июне 1987 г., июле 1992 г. (ИУС 12—83, 10—87, 10—92)

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Т.И. Кононенко*  
Компьютерная верстка *А.С. Юфина*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.06.97. Подписано в печать 25.06.97.  
Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,41. Тираж 113 экз. С 632. Зак.458.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102